



**VERTICO**  
more than colors...



## Επαλειφόμενη Ελαστομερής Μονωτική Μεμβράνη

Το **Vero Roof** είναι μία άριστης ποιότητας επαλειφόμενη ελαστομερής μονωτική μεμβράνη, κατάλληλη για τη στεγανοποίηση ταρατσών, στηθαιών, φωταγωγών και κεραμοσκεπών. Λόγω της υψηλής τιμής ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SR: 0,87) συμβάλλει στη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας των κτιρίων – και κατ' επέκταση των ενεργειακών τους αναγκών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχει άριστη πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια των κονιαμάτων, τα άλατα, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τη UV ακτινοβολία. Δημιουργεί μια στεγανή μεμβράνη που καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές (Κλάση A3 στους  $-10^{\circ}\text{C}$ ), ακολουθεί τις συστολές - διαστολές των επιφανειών που επιστρώνεται και διατηρεί την ελαστικότητά της στο πέρασμα του χρόνου, τις ακραίες εναλλαγές της θερμοκρασίας και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες



### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Γεφυρώνει αποτελεσματικά μικρορωγμές – Κλάση A3 ( $-10^{\circ}\text{C}$ )
- ✓ Υψηλή ανακλαστικότητα (SR: 0,87)
- ✓ Εξαιρετική αντοχή σε αλκάλια, ηλιακή ακτινοβολία & δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ✓ Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια
- ✓ Συμβάλλει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του κτιρίου

## Χαρακτηριστικά

### Τύπος

100% ακρυλική επαλειφόμενη ελαστομερής μονωτική μεμβράνη

### Τρόπος Εφαρμογής

Ρολό, πινέλο, βούρτσα ή πιστόλι airless

### Αραιώση

Έως 30% (σαν αστάρι), 5-10% (για εφαρμογή 2 χεριών) με καθαρό νερό

### Απόδοση

1,0-1,4 m<sup>2</sup>/lt για 2 χέρια (ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής, το είδος και την απορροφητικότητα του υποστρώματος)

### Στέγνωμα

**Στην αφή:** 1-3 ώρες

**Χρόνος Επαναβαφής:** 24 ώρες (καλοκαίρι), έως 72 ώρες (χειμώνας)

**Ελεύθερο στη βροχή:** 2 ημέρες

**Βατότητα:** 3-4 ημέρες (αναλόγως την εφαρμογή)

**Πλήρης αντοχή στο πλύσιμο:** 4 εβδομάδες

(οι χρόνοι αφορούν σε συνθήκες θερμοκρασίας 25°C και ΣΥ 55%)

### Συνθήκες Εφαρμογής

Θερμοκρασία 10-35°C και ΣΥ <70%

### Απόχρωση

Λευκό και κεραμιδί

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατ. Α/γ): 40 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 g/lt ΠΟΕ.



## Χημικές, Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες

**Ειδικό Βάρος:** 1,25 ±0,05 kg/lt(20°C)

**Ιξώδες:** 12.000-18.000 (mPas, 23°C)

**pH:** 8,5 ±1

**Στερεά:** 67 ±2% κ.β.

**Δείκτης Λευκότητας:** ≥70

**Δείκτης Κιτρινίσματος:** ≤4,5

**Γεφύρωση ρωγμών (-10°C):** Κλάση A3 (L >0,5mm)

**Επιμήκυνση θραύσης:** 200% (23°C)

**Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:** V<sub>1</sub>

**Υδατοαπορρόφηση:** W<sub>3</sub> (χαμηλή)

**Συντελεστής ανακλαστικότητας(SR):** 0,87

## Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο πριν τη χρήση. Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο πριν τη χρήση. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, άλατα, λάδια, σκουριά κ.λπ. και να έχουν πλυθεί με άφθονο νερό υπό πίεση. Πρέπει να έχουν αφαιρεθεί λιμνάζοντα νερά και να είναι στεγνές (υγρασία τσιμεντοειδούς υποστρώματος <4%). Ρωγμές ή ατέλειες άνω του 1mm πρέπει να έχουν επισκευασθεί.

Για εφαρμογή σε απορροφητικές επιφάνειες ή επιφάνειες από παλιό μπετό, προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του εμποτιστικού ασταριού διαλύτου **Vero Dur** ή, του Μικρονιζέ Σιλικονούχου Ακρυλικού ασταριού **Veracryl Primer**. Μετά από 24 ώρες εφαρμόζουμε 2 στρώσεις **Vero Roof** (αραιωμένο έως 10%) σταυρωτά με ενδιάμεση αναμονή 24 ωρών (καλοκαίρι), έως 72 ωρών (χειμώνας).



Παράγεται στην Ελλάδα από την **VERTICO**  
38ο km ΠΕΟΑΚ  
19100, ΜΕΓΑΡΑ  
[info@vertico.gr](mailto:info@vertico.gr)  
[www.vertico.gr](http://www.vertico.gr)

Για εφαρμογή σε επιφάνειες χωρίς προβλήματα, εφαρμόζουμε ένα χέρι **Vero Roof** αραιωμένο 30% με νερό σαν αστάρι. Μετά από 12 ώρες εφαρμόζουμε 2 στρώσεις **Vero Roof** (αραιωμένο έως 10%) σταυρωτά με ενδιάμεση αναμονή 24 ωρών (καλοκαίρι), έως 72 ωρών (χειμώνας).

**ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ** για επιφάνειες που βρίσκονται μόνιμα κάτω από το νερό και για επιφάνειες με συνεχή και βαριά κυκλοφορία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασία μικρότερη των 10°C - υπό βροχή και εν αναμονή βροχής. Κατά την εφαρμογή η επιφάνεια δεν θα πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία.

## Καθαρισμός Εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και στη συνέχεια πλύνετε με νερό.

## Συσκευασία και Αποθήκευση

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες 10lt. Η διάρκεια ζωής του υλικού είναι 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον διατηρείται στις αρχικές, σφραγισμένες συσκευασίες και αποθηκεύεται σε στεγνούς χώρους και θερμοκρασίες 5-35°C, αποφεύγοντας την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως και τον παγετό.

## Προφυλάξεις

Οι εργασίες προεργασίας βαμμένων επιφανειών (ξηρό τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα, κ.λπ.) μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Περιέχει μίγμα από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (EINECS 247-500-7) και 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (EINECS 220-239-6). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων βασίζονται στις γνώσεις που κατέχουμε επί του παρόντος, στους ισχύοντες νόμους της ΕΕ και στους ισχύοντες κρατικούς νόμους. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται, χωρίς προηγουμένως ο χρήστης να έχει λάβει γραπτές οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των τοπικών διατάξεων και νόμων. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ΔΤΔ παρέχονται σαν περιγραφή των απαιτήσεων ασφαλείας του προϊόντος μας και δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν εγγύηση των ιδιοτήτων του προϊόντος.



Παράγεται στην Ελλάδα  
από την **VERTICO**  
38ο km ΠΕΟΑΚ  
19100, ΜΕΓΑΡΑ  
[info@vertico.gr](mailto:info@vertico.gr)  
[www.vertico.gr](http://www.vertico.gr)